



Descubra la innovadora chapa grecada Blanco Pirineo de Grupo Hierros Alfonso, con una greca de 32mm, espesor de 1mm y una versatilidad incomparable. Disponible en nuestra tienda online, esta chapa es perfecta para cubiertas metálicas que requieren resistencia y estilo. Complemente sus proyectos con la calidad y durabilidad que ofrecen nuestras chapas grecadas.

DESPLEGABLE COLORES

Rojo

Verde

Blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Geométricas				
Característica	Valor	Unidades	Tolerancia/Norma	
Canto de perfil (h)	32	mm	±1,5	EN 508-1
Canto de los rigidizadores	0	mm	+3/-1	EN 508-1
Paso de onda	200	mm	±3,0	EN 508-1
Ancho de la cresta y valle	30/79,6	mm	+4/-1	EN 508-1
Ancho útil (w)	1.000	mm	(±0,1 * h) y ≤15	EN 508-1
Radio de plegado (r)	3	mm	±2,0	EN 508-1
Longitud (l)	1.600 a 14.000	mm	+20/-5	EN 508-1

Prestaciones del Perfil				
Característica	Valor	Unidades	Tolerancia/Norma	
Desviación de la rectitud	≤ a la toleran.	mm	±2/ml (max.10)	EN 508-1
Desviación de la cuadratura	≤ a la toleran.	mm	≤ 0,005*w	EN 508-1
Desviación del solape lateral	≤ a la toleran.	mm	±2 s/500 mm	EN 508-1
Radio y ángulos de curvado	--	mm	--	EN 508-1
Espesor chapa	0,6	mm		UNE 10143
Tipo de acero	S220GD a S320GD			UNE 10346
Cambios de medidas	12 x 10-6K			UNE 14782
Permeabilidad al agua	Pasa			UNE 14782
Emisiones sustanc. Peligrosas			Sin emisiones	
Comportamiento al fuego	Broof (t1)			RD 110/2008
Recubrimiento galvanizado				UNE 10346
Recubrimiento prelacado				UNE 10169
Reacción al fuego				Clase A1

Normativa Empleada	
Ref. Norma	Descripción
EN 508-1	Productos para cubiertas y revestimientos de chapa metálica: Especifican para los productos autoportantes de chapa de acero. Parte 1: acero
En 10143	Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en continuo por inmersión en caliente. Tolerancias dimensionales y de forma.
EN 10169	Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados). Condiciones técnicas de suministro.
EN 10346	Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
EN 14782	Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas. Especificaciones y requisitos de producto.